



Россия, 445007, Самарская обл., г. Тольятти,  
ул. Новозаводская, 2 а, а/я 385

тел. (8482) 51-83-42, 51-83-26, 51-83-54, 51-83-52

## Литейная самовысыхающая краска ЛСК-5101 корундовая

ТУ 20.30.22-201-14559685-2018

### Применение

Литейная самовысыхающая краска предназначена для нанесения на песчаные формы/стержни при производстве отливок из стали и чугуна, отливок из сплавов на медной основе. Сушка слоя покрытия проводится на открытом воздухе (самовысыхание) или методом «поджига» нанесенного покрытия.

### Физико-механические характеристики

№ п.п.	Наименование показателя	Значение
1	Плотность	не менее 1,3 г/см <sup>3</sup>

### Упаковка и транспортирование

Стальные или пластиковые ведра емкостью 20-70 л, или в специальную тару по согласованию с потребителем.

Транспортируют в крытых транспортных средствах или открытых под брезентом в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

### Условия и срок хранения

Хранение в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, при температуре от 0 до 25 °С.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления

## Рекомендации по использованию покрытий

Перед использованием покрытия необходимо тщательно перемешать с использованием мешалки с пневмоприводом (обороты: 100 – 500 об/мин) до однородного состояния в течение 10 минут. Перемешивание необходимо для усреднения покрытия после транспортировки и снижения вязкости покоя. Рабочая температура окружающего воздуха, оптимальная для работы с покрытием – не ниже 15 С.